



Katke tünn laudadega.



Süüdake see igalt poolt üheaegselt. Tuld tuleb pidevalt ühtlaselt toita. NB! Tuli peab olema selline, et leek ei käiks kividest palju üle. Iga tunni tagant tuleb tõsta telliste kõrgust ühe rea võrra ja jälle toita tuld, hoida see ühtlane. Seda on vaja selleks, et saviesemed kuumeneksid ühtlaselt, muidu lähevad katki. Kui telliseridade kõrgus on tünniga tasa, tuleb tuli läita ka tünni peale. Siis kütta juba suurema ja valusama leegiga veel tunnikese. Lõpetuseks pange juurde palju käredate materjali ning asetage suur plekkvahvel üle lõkke. Leegid jäävad niiviisi vangi ja hakkavad ilma hapniku juurdepääsuta temperatuuri tõstma.



Kui tuleohutus tagatud, võib magama minna. Küpsetise sisu ei maksa enne 10–12 tundi uurima minna, sõed peavad jahtunud olema.



Asetage peale poolik plekkvaat, põhi ülespoole. Plekkvaadist umbes 20 cm kaugusele laduge lapiti tellistest ring. Teine telliserõngas sättige tihedalt väljapoole esimest ringi serviti tellistest, nii et vahekohad ei kattu. Täitke tünni ja telliste vahe küttematerjaliga.



Olge valmis üllatusteks!!!

Ärge heitke meelt, kui teie töö on purunenud! Seda juhtub, sest savisse jääb õhumulle või mingit muud materjali, savi ei kuiva ühtlaselt või on kütisel mõni koht rohkem kuuma saanud. Kildudest saab põnevaid asju valmistada, kleepides neid alusele – mosaiikplaadid, lillepotid, vaasid jne.

Igal juhul on selles käte vahel voolitud mustas savis salvestatud ennemuistset väge ning heade soovidega küllastatud lõkkeloitsu.

LINDA TIKK



Savitaiesed tulevad erineva musta varjundiga. Kohati jooksevad neist üle hõbedased tulekeele jäljed. Kui esemed on enne kuivamist siledaks poleeritud, on need kohad peegelsileda läikega.