



**BETON C30 KUIVBETON TÄITE-,  
TASANDUS- JA VALUTÖÖDEKS**

- ◆ Survetugevusklass C25/30
- ◆ Tera suurus max 3 mm
- ◆ Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m³ betooni
- ◆ Pakend: 25 ja 1000 kg

Kasutatakse tasanduskihtide valamiseks, betoonpõrandate valamiseks ja remondiks, väikesemahuliste betoonkonstruktsioonide valuks, raudbetoondetailide montaažitöödeks, montaaživigade parandamiseks. Talveperioodil toodetakse külmumisvastase lisandiga (-10 °C) segu.



**GRANIITBETON M 500 GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV  
MITTEKAHANEV KUIVBETON**

- ◆ Survetugevusklass C45/50
- ◆ Tera suurus 4-10 mm
- ◆ Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m³ betooni
- ◆ Pakend: 25 kg

Kasutatakse betooni valutöödel, kus on vajalik betooni väga suur tugevus ja külmakindlus. Igasugusteks raudbetoondetailide montaažitöödeks, paneelide, tugipostide, riivide, silluste jne paigaldamiseks. Talveperioodil toodetakse külmumisvastase lisandiga (-10 °C) segu.



**PAISUV BETON M 400 GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV  
KIVINEMISEL PAISUV KUIVBETON**

- ◆ Survetugevusklass C30/37
- ◆ Tera suurus 4-10 mm
- ◆ Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m³ betooni
- ◆ Pakend: 25 kg

Kasutatakse betooni valutöödel, kus vajalik betooni paisumine kivinemisel. Kivinemisel betoon paisub ca 2 % oma mahust. Pärast kuivsegu vee lisamist on valamiseks aega kuni 20 minutit. Hilisemal valamisel väheneb paisumiseffekt nullini. Kivinenud betoonil on hea survetugevus ja külmakindlus.



**VERTIKAALVUUGIBETON BETOONELEMENTIDE PÜSTIVUUKIMISEKS  
PEENETERALINE MITTEVALGUV KUIVBETON**

- ◆ Survetugevusklass C30/37
- ◆ Tera suurus max 3 mm
- ◆ Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m³ betooni
- ◆ Pakend: 25 ja 1000 kg

Kasutatakse vertikaalsete vuukide täiteks betoonipumbaga. Raudbetoonist detailide vahede täiteks ühepoolse saalungiga. Igasuguste montaaživigade parandamiseks. Beton on ilmastikukindel. Talveperioodil toodetakse ettellimisel koos külmumisvastase lisandiga kasutamiseks kuni -10 °C.



**JOOTEBETON C70 PUMBATAV JA KÄSITSI PAIGALDATAV,  
KIIRKIVINEV JOOTEBETON**

- ◆ Survetugevusklass C55/67
- ◆ Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m³ betooni
- ◆ Pakend: 25 ja 1000 kg

Betoondetailide paigaldamiseks, ühenduskohtade liitmiseks, ankrute paigaldamiseks ja monolitiseerimiseks. Kitsaste täitevalude valamiseks. Voolavus 110 mm (EVS-EN 13813 alusel), kui lisada kuivsegu 20% vett.



**KIIRBETON KIIRUST NÕUDVATEKS TÄITE-,  
TASANDUS- JA VALUTÖÖDEKS**

- ◆ Survetugevusklass C30/37
- ◆ Tera suurus 0-4 mm
- ◆ Kulu: 25 kg kotist saab ca 0,013-0,015 m³ betooni
- ◆ Pakend: 25 ja 1000 kg

Kasutatakse tasanduskihtide valamiseks, betoonpindade valamiseks ja vana betooni remondiks, väikesemahuliste betoonkonstruktsioonide valuks, montaaživigade parandamiseks, mitmesugusteks valutöödeks.

**UNINAKS**  
EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD

TALLINN, Forelli 11, Tallinn 10621; tel/faks: 65 65 744; e-mail: uninaks@uninaks.ee [www.uninaks.ee](http://www.uninaks.ee)

POSTID TÖÖTASAPINNAD TALAD  
 AKNALAUAD TÖÖTASAPINNAD  
 POSTID TALAD AKNALAUAD  
**TALAD POSTID**  
**TÖÖTASAPINNAD**  
**AKNALAUAD**  
**TREPIASTMED**  
 TÖÖTASAPINNAD AKNALAUAD TREPIASTMED  
 POSTID TÖÖTASAPINNAD TALAD  
 AKNALAUAD TÖÖTASAPINNAD



**Liimpuittooted**

Tel 50 39 279

[www.liimpuittooted.ee](http://www.liimpuittooted.ee)